

Spojovacie a tesniace prvky pre parozábrany

Spojovanie, napojenie, opravy, podtesnenie kotviacich prvkov podhľadu

Kompletačné prvky

VÝROBOK	POPIS VÝROBKU	POUŽITIE	fólie JUTAFOL N	fólie JUTAFOL NAL	fólie JUTAFOL REFLEX
JUTAFOL SP AL	jednostranne samolepiaca páska z hliníkovej fólie s lepiacou vrstvou zo syntetického kaučuku bez nosiča (stálosť do +65°C)	zlepenie presahov prelepením okraja, oprava poškodení, prelepenie prvkov prípravenia fólie (napr. skobičky)	X	X	X
JUTAFOL SP 1	obojstranne lepiaca butylkaučuková páska bez nosiča (stálosť do +90°C)	zlepenie vo vnútri presahu, napojenie na nadväzujúce a prenikajúce konštrukcie, káble a pod. (nie murivo a nehoobl. drevo)	X	X	X
JUTAFOL MASTIC	tmel zo syntetického kaučuku (stálosť do +80°C)	nalepenie na nadväzujúce murované konštrukcie a nadväzujúce alebo prenikajúce drevené nehoblované prvky a pod.	X	X	X
JUTAFOL TP 15	jednostranne lepiaca páska s impregnovaného speneného PE a kaučukovou lepiacou vrstvou	napojenie na konštrukcie s drolivým povrchom (páska medzi fóliou a povrchom konštrukcie + príťažčná lata alebo profil)	X	X	X
JUTADACH TPK SUPER	jednostranne lepiaca butylkaučuková páska s pružným PE filmom	utesnenie vrutov alebo klincov vrstvy podhľadu perforujúce parozábranu (páska nalepená na fóliu)	X	X	X
JUTAFOL PROF	pomocná obojstranne lepiaca páska s textilným nosičom a lepidlom zo syntetického kaučuku	pomocné montážne nalepenie parozábrany na nosné kovové profily (nerieši parotesnosť spoja ani utesnenie !)	X	X	X

JUTAFOL SP AL

šírka 48 mm, návin 50 m,
hrúbka 0,08 mm



JUTAFOL SP 1

šírka 15 mm, návin 45 m,
hrúbka 1,0 mm



JUTAFOL MASTIC

obsah kartuše 315 g
výdajnosť cca 20 m spoja



JUTAFOL TP 15

šírka 15 mm, návin 20 m,
hrúbka 4,0 mm



JUTAFOL PROF

šírka 12 mm, návin 50 m,



JUTADACH TPK SUPER

šírka 50 mm, návin 15 m,
hrúbka 1,0 mm

